

VAUTID 100Mo

药芯焊丝

用于高磨损和中等温度的硬面材料

VAUTID®

法奥迪材料特性



技术规范	药芯焊丝符合 DIN EN 14700 T ZFe15 g
材料类型	添加钼的高铬高碳铁基硬质合金
合金组成	C – Cr – Mo – Fe
熔覆层特性	VAUTID 100Mo 产生的堆焊层具有耐磨性，且含有奥氏体和初始碳化物。材料非常抗磨损。材料不能用火焰切割，具有良好的抗剥落性且不能作机加工处理。堆焊层会呈现裂纹。
熔覆层性能	硬度（根据DIN 32525-4）：60-65 HRC*
推荐应用	特别推荐用于承受高度磨损和一般冲击应力的部件做硬面处理，例如：立磨磨辊磨盘、破碎机锤盘、辊压机硬面、螺杆、筛板、搅拌器叶片、抛砂机、挖泥齿齿冠和破碎辊。 应用温度不超过350℃。
标准规格	药芯焊丝： 直径 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.4 / 2.8 / 3.2 mm 包装： 轴装 15 kg，卷25 kg，桶装 250 kg

* 受一般工业波动的影响

药芯焊丝焊接指示：

VAUTID 100Mo药芯焊丝可以不使用惰性气体加在正极上焊接（交流电可以使用）。摆弧焊是通常的工艺。电弧应该尽可能的短。预热可以减少堆焊层上应力裂纹的产生。

直径 (mm)	电流(A)	电压 (V)	自由丝长度 (mm)
1.2	100 – 220	18 – 22	20 – 30
1.6	150 – 270	24 – 27	20 – 40
2.0	180 – 300	25 – 28	25 – 40
2.4	230 – 350	26 – 29	25 – 50
2.8	260 – 420	27 – 29	30 – 55
3.2	290 – 470	28 – 30	30 – 55

焊接方位（根据EN ISO 6947）：PA，PB

此数据表与当前生产状态（2016年10月）相对应，可能会有更新。

VAUTID GROUP
Brunnwiesenstr. 5
73760 Ostfildern

Phone: + 49 711 / 44 04-0
Fax: + 49 711 / 44 20 39

E-Mail: vautid@vautid.de
Web: www.vautid.com